



Sevilla



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEVILLA

COMPOSICIÓN TOTAL	36% PES - 64% PAC
COMPOSICIÓN URDIMBRE	100% PES
COMPOSICIÓN TRAMA	100% PAC
ANCHO	140 cm. ±
PIEZA	± 40
MASA SUPERFICIAL	365 g/m ²
PILLING	Escala 1 - 5: 4 - 5
ABRASIÓN	12.000 ciclos
DENSIDAD FILAR	Urdimbre 66 hilos/cm. Trama 9 hilos/cm.

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	185 kgf.	38 kgf.
ALARGAMIENTO A LA ROTURA	55%	21%
RESISTENCIA A LAS COSTURAS	4,5 mm.	3,5 mm.
VARIACIÓN DIMENSIONAL	2%	2%
SOLIDEZ FROTE EN SECO	4 - 5	5
SOLIDEZ FROTE EN HÚMEDO	4 - 5	5
SOLIDEZ FROTE CON TETRACOROETILENO	4	4 - 5
SOLIDEZ TINTURAS AL LAVADO DOMÉSTICO	4 - 5	5
SOLIDEZ TINTURAS A LA LIMPIEZA EN SECO	4 - 5	5
SOLIDEZ TINTURAS AL PLANCHADO A 150°C	4	5
SOLIDEZ A LA LUZ DE LAS TINTURAS	—	6
APLICACIONES	Tapicería interior	
RECOMENDACIONES	Planchar por la cara posterior	



Cuba



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO	280 cm ±
PESO	260 grs/m ²
SOPORTE	100% Poliéster FR - Sarga - Gran Teñido Interior
SOLIDEZ LUZ	5-7/8
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	< 2%
APLICACIONES	Cortinas oscurecientes, colgaduras, cortinas interiores, cortina para escenarios, cortinas de gimnasio, cubre cama, cojines, tapicería, etc.
IGNIFUGACIÓN	M1 permanente, B1, clase 1 (en conformidad con la nueva norma europea UNE-EN 13773:2003)

