




Calella

COMERCIAL
rupérez
N A U T I C A



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN	100% Olefina
TÍTULO TRAMA Y URDIMBRE	500 den, tintado en masa
HILOS/CM	22
PASADAS/CM	13
GRAMOS/M²	190
ACABADO	Repelente al agua y aceite
ROLLOS	50 ±

SOLIDEZ ALA LUZ	7 - 8 (max. 8)
UNE EN ISO 105-802:2001 Metode 2	
SOLIDEZ AL FROTE	4 - 5 (max. 5)
UNE EN ISO 105-X12:1996	
SOLIDEZ AL AGUA CLORADA PISCINA	5 (max. 5)
UNE EN ISO 105-E04:1997	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

	Urdimbre	Trama
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	1647 N	740 N
UNE EN ISO 13934-1		
RESISTENCIA AL RASCADO	73,9 N	43,18 N
UNE EN ISO 73937-3		
PRUEBA DE COSTURA	3 mm	3 mm
Pr EN ISO 13936-2		
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	20.000 ciclos	
UNE EN ISO 12947 (Part 1 & 2)		
Modificada según BS 2543:1995		
RESISTENCIA AL PILLING	5 (max 5)	
UNE EN ISO 12945-2		
CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO	-0,4%	-0,3%
UNE EN 25077:1996		
SPRAYTEST	5 (max 5)	
UNE EN 24920		

ANCHO DE TEJIDO

Ancho standard: 1,6 metros ±
Aplicaciones: Tapicería: Exterior/Interior

INSTRUCCIONES DE LAVADO

- Lavar a 40 °C
- Admite lejía en el lavado
- Planchar a baja temperatura · No lavar en seco
- Secadora a baja temperatura



Blanes



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN	100% Olefina
TÍTULO TRAMA Y URDIMBRE	500 den, tintado en masa
HILOS/CM	22
PASADAS/CM	13
GRAMOS/M²	190
ACABADO	Repelente al agua y aceite
ROLLOS	50 ±

SOLIDEZ ALA LUZ	7 - 8 (max. 8)
UNE EN ISO 105-802:2001 Metode 2	
SOLIDEZ AL FROTE	4 - 5 (max. 5)
UNE EN ISO 105-X12:1996	
SOLIDEZ AL AGUA CLORADA PISCINA	5 (max. 5)
UNE EN ISO 105-E04:1997	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

	Urdimbre	Trama
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	1647 N	740 N
UNE EN ISO 13934-1		
RESISTENCIA AL RASCADO	73,9 N	43,18 N
UNE EN ISO 73937-3		
PRUEBA DE COSTURA	3 mm	3 mm
Pr EN ISO 13936-2		
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	20.000 ciclos	
UNE EN ISO 12947 (Part 1 & 2)		
Modificada según BS 2543:1995		
RESISTENCIA AL PILLING	5 (max 5)	
UNE EN ISO 12945-2		
CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO	-0,4%	-0,3%
UNE EN 25077:1996		
SPRAYTEST	5 (max 5)	
UNE EN 24920		

ANCHO DE TEJIDO

Ancho standard: 1,6 metros ±
Aplicaciones: Tapicería: Exterior/Interior

INSTRUCCIONES DE LAVADO

- Lavar a 40 °C
- Admite lejía en el lavado
- Planchar a baja temperatura · No lavar en seco
- Secadora a baja temperatura